

## HYPER TRANS PRIMER

### Cam ve Cilalanmış Yüzeyler İçin, Yapışmayı Artırıcı Madde

#### ÜRÜN TANIMI

Seramik ve cam yüzeylerle kaplama maddesi arasında mükemmel yapışmayı sağlayan, şeffaf, tek bileşenli bir yapışkanlık artırıcı malzemedir. Zemin ve havadaki nem ile birlikte tepkime sonucunda etkisini göstermektedir.

#### KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Bir veya iki kat halinde 50-60gr/m<sup>2</sup> olarak uygulanmaktadır. Bu miktardaki uygulama, rulo ile uygun koşullar altında düz bir yüzeye yapılmalıdır. Yüzeydeki gözeneklere, ısıya, neme, uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere bağlı olarak tüketim miktarı değişmektedir.

#### KULLANIM YERLERİ

COSMO TRANS PRIMER®; temel olarak emici olmayan cilalı yüzeylere uygulanan pigmentli veya şeffaf poliüretan kaplamalar için yapışkanlığı artırıcı (astar maddesi) olarak kullanılmaktadır.

Aşağıda belirtilen yüzeylere uygulanır:

- Cilalı seramik fayanslar.
- Cam.
- İç hareket derzleri.
- Cam tuğla vb.
- Boru çıkışları ile çatıda baca çevreleri.
- Hortum (sifon) vb.

#### AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- “Zorlu” cam ve cilalı yüzeylere mükemmel yapışır.
- UV güneş ışınlarına dayanıklıdır.

#### AMBALAJ ŞEKLİ VE RENK

HYPER TRANS PRIMER; 4 kg ve 1 kg'lık teneke kovalarda, şeffaf renkte sunulmaktadır.

#### UYGULAMA

**Yüzey Hazırlığı:** Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membran yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun temizlenmesi gerekmektedir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.

**Astarlama:** En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C, bağıl nem ise %50 ile %70 arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar ve düşük nem, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini hızlandırır.

Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.

HYPER TRANS PRIMER; temiz, kuru bir bezle batırılarak ve bu bez ile tüm yüzey silinerek uygulanmalıdır. Kullanılan bez sıkça değiştirilmelidir. Bu şekilde, hem kimyasal yüzey aktivasyonu, hem de yüzeyin oldukça etkin bir şekilde yağdan arındırılması sağlanır. Yüzeye herhangi bir boş nokta bırakmadan yeterli miktarda HYPER TRANS PRIMER uygulanıldığından emin olunmalıdır. Yaklaşık 1-2 saat sonra, sıradaki poliüretan kaplama uygulanmalıdır.

#### SAKLAMA KOŞULLARI

Teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 9 aya kadar saklanabilir. Malzeme, nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Saklama sıcaklığı: 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza edilmelidir.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

HYPER TRANS PRIMER, izopropil alkol içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara ile yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlük ile korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Ürünü uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirini, ne GENEL, ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğünden sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.